

EASY LAB

FICHE TECHNIQUE

CIRE PARQUET A CHAUD 0050

CHENE CLAIR - A LA CIRE DE CARNAUBA

Cirer un parquet à chaud est sans doute la méthode qui donne le plus beau résultat. Les plus beaux parquets anciens des grandes demeures ont toujours été traités ainsi. On peut cirer à chaud un parquet déjà ciré à l'encaustique ou un parquet poncé ancien ou neuf.

PREPARATION :

- **pour un parquet ciré à l'encaustique** : il est conseillé pour que l'application de la cire à chaud soit plus facile de décirer le parquet avec notre décireur 0888 et de la laine d'acier n° 2 ou de la paille de fer (voir F.T).

- **pour un parquet neuf ou ancien poncé** : pour un parquet neuf on peut le teinter avant la cire avec des teintes à l'eau 0010 (nombreuses couleurs) car les bois neufs sont toujours très « blancs »(voir F.T.). Une fois teinté ou pas, neuf ou ancien on peut protéger son parquet par du fond antitache 0516 (voir FT) qui évitera les taches d'eau.

MASTICAGE ET REBOUCHAGE

Les parquets anciens peuvent avoir des fentes, des trous ou avoir subi des accidents si ceux ci sont très importants on peut les reboucher avec notre mastic bois polyester 0607 qui colle et qui existe dans différentes couleurs, de plus il prend la teinte (voir FT).

Si ces accidents sont petits, après avoir ciré, on peut reboucher avec nos cires à boucher 0011 nombreuses couleurs (voir FT).

APPLICATION

Il est nécessaire d'avoir une spatule en bois dur (hêtre) ou spatule de cuisine, un pistolet thermique, une brosse à main ou pour perceuse tampico ou une cireuse. Après avoir préparé le parquet on fera fondre la cire au bain marie, lorsqu'elle est liquide à l'aide de la spatule on applique la cire dans le sens du fil du bois. Avec le pistolet thermique réchauffer la cire et la faire pénétrer dans le bois. Lorsque la cire a refroidi on élimine les surplus avec la spatule et on fait briller avec la brosse, la perceuse ou la cireuse.

CONSOMMATION : 4 à 6 m² au kg.

CONDITIONNEMENT : en barquette de 450 g ou en pain de 1 kg.

Sécurité :

- **Ne pas chauffer la cire sur une flamme elle pourrait s'enflammer,**
- porter des gants tous travaux en cuir pour ne pas se brûler.

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité.

EASY LAB

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C