

EASY LAB

FICHE TECHNIQUE

VERNIS PIERRE POLYURETHANE 0525 MONOCOMPOSANT - INTERIEUR

Présenté en un seul emballage, donc pas de mélange de catalyseur, ce qui offre l'avantage de la simplicité et souplesse d'emploi. Il s'applique au pinceau ou au pistolet. Destiné tout particulièrement au vernissage des pierres, notre VERNIS PIERRE 0525 peut être appliqué dans les bâtiments à l'intérieur sur toutes les sortes de pierre ; il convient parfaitement comme vernis de protection et permet d'excellentes réalisations dans la décoration. Ses qualités techniques le font apprécier dans de multiples usages. Ne pas appliquer sur le marbre.

La structure chimique micromoléculaire de la résine qu'il contient lui confère une souplesse tout à fait remarquable. Sa teneur importante en matière filmogène est la raison de son excellent pouvoir couvrant.

APPLICATION

Remuer soigneusement avant usage. Température : 18 à 22 °.

Il s'applique au pinceau ou au pistolet, en deux ou trois couches sur des pierres bien sèches et dépeussées.

- 1^{ère} couche doit être diluée à 10% environ au diluant 0401 ou au White Spirit ce qui facilite l'adhérence après un séchage de 4 à 6 H selon la température.
- 2^{ème} couche : non diluée, séchage 2 à 4 H
- 3^{ème} couche : de finition non diluée si nécessaire.

Nettoyage des outils : au White Spirit.

CONSUMMATION : 8 à 10 m² au litre par couche.

CONDITIONNEMENT : 11 - 51 - 30 l

CONSERVATION : Toujours le reconditionner dans un emballage plus petit adapté à la quantité restante.

Sécurité :

- **Lire attentivement l'étiquette de sécurité,**
- Travailler dans une pièce bien ventilée ou porter un masque approprié,
- Porter des gants en caoutchouc,
- Ne pas avaler,
- **Ne pas laisser à la portée des enfants.**

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité.

EASY LAB

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C